

Español	Producto Papel estucado arte brillante exento de pasta mecánica con alta resistencia a la tracción
	Color Blanco
	Utilización Para etiquetas que requieran una excelente definición de imagen y realce de impresión. Para máquinas de impresión y conversión a alta velocidad.
	Imprimabilidad Adecuado para impresión en flexografía y tipografía (todas las variantes), offset convencional y UV, serigrafía, hot stamping y transferencia térmica. Imprimible también en laser y toner seco
English	Product Art gloss coated woodfree paper with high tensile strength
	Colour White
	Uses Top quality labels for multicolour printing with high tensile strength
	Printing Process Suitable for printing in all types of flexo and letterpress systems, conventional and UV offset, screen printing, hot stamping and thermal transfer. It can be printed in laser and dry toner.
Français	Produit Papier couché art brillant sans pâte mécanique avec une haute résistance à la traction
	Couleur Blanc
	Application Pour les étiquettes qui requièrent une excellente définition d'image et une mise en valeur du rendu d'impression. Pour les imprimantes à haute vitesse.
	Impression Adéquat pour l'impression flexographie et typographie (toutes les variantes), offset conventionnel y UV, sérigraphie, hot stamping et transfert thermique. Imprimible aussi en laser y toner sec .

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

	Unidades/Units/Unités	Norma/Norm/Norme	Valor/Value/Valeur	Tolerancia/Tolerance/Tolérance
80	g/m2	ISO 536	80	±4%
<i>Espesor - Thickness - Épaisseur</i>	μ	ISO 534	65	±5
<i>Lisura Bekk-Bekk smoothness- Lisure Bekk</i>	s	ISO 5627		≥1000
<i>Brillo papel - Paper gloss - Brillance papier</i>	%	TAPPI T480 om-93	72	±5
<i>Blancura - Brightness - Blancheur</i>	%	ISO 2471	95,5	±2
<i>Opacidad - Opacity - Opacité</i>	%	ISO 2471:1977	89	-2
225	g/m2	ISO 536	225	216-234
<i>Espesor - Thickness - Épaisseur</i>	μ	ISO 534	168	158-178
<i>Lisura Bekk-Bekk smoothness- Lisure Bekk</i>	s	ISO 5627		≥500
<i>Brillo papel - Paper gloss - Brillance papier</i>	%	TAPPI T480 om-93	78	±5
<i>Blancura - Brightness - Blancheur</i>	%	ISO 2471	95	93-97
<i>Opacidad - Opacity - Opacité</i>	%	ISO 2471:1977	98	-2

- Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo / Values are subjected to change without notice / Les valeurs peuvent être modifiés sans préavis
- Última actualización **22-07-2009** / Last updated **22-07-2009** / Dernière actualisation **22-07-2009**

CERTIFICACIÓN / CERTIFICATIONS / CERTIFICATIONS

BfR XXXVI Usos Alimentarios / Contact with foodstuffs / Contact alimentaire

EN 71/3 Seguridad en juguetes / Toys security / Sécurité en jouets

2004/12/CE Envases y Residuos de Envases / Packaging and packaging waste / Emballage et résidus d'emballage

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general / All the information given is based on our knowledge and experience and is only a general recommendation / Toute l'information donnée est basée sur notre expérience et savoir-faire et doit être seulement considérée comme une recommandation