

ADESTOR_ Autocopiativo CF

Carbonless CF

Autocopiant CF

Adestor

Español	Producto	Última hoja (CF) del complejo autocopiativo con un revestimiento de arcilla activada en la cara superior.
	Color	Blanco
	Utilización	Utilizado en el segmento de logística y transporte cuando la ultima hoja del juego de papel autocopiativo tenga que ser autoadhesiva.
	Imprimabilidad	Adecuado para impresión offset y tipografía, tanto convencional como UV, y flexografía (todas las variantes).

English	Product	Bottom sheet (CF) carbonless copy paper containing a layer of activated clay.
	Colour	White
	Uses	Extensively used in shipment forms when last sheet must be self-adhesive
	Printing Process	Suitable for both conventional and UV offset and letterpress and for all types of flexo systems.

Français	Produit	Dernière feuille (CF) du complexe autocopiant avec un revêtement d'argile activée sur le recto.
	Couleur	Blanc
	Application	Utilisée dans le secteur de la logistique et du transport lorsque la dernière feuille du jeu de papier autocopiant doit être une étiquette adhésive.
	Impression	Recommandé pour l'impression offset et la typographie conventionnelle, UV et flexographie (toutes les variantes).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/TECHNICAL SPECIFICATIONS/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<i>Propiedad</i> <i>Property</i> <i>Propriété</i>	<i>Norma</i> <i>Norm</i> <i>Norme</i>	<i>Unidades</i> <i>Units</i> <i>Unités</i>	<i>Valor</i> <i>Value</i> <i>Valeur</i>	<i>Tolerancia</i> <i>Tolerance</i> <i>Tolérance</i>
Gramaje Substance Grammage	ISO 536	g/m2	57	54,7-59,3
Espesor Thickness Épaisseur	ISO 534	μ	65	60-70
Blancura Brightness Blancheur	ISO/DIS 11475:1997	° CIE	98	±6
Lisura Bekk Bekk smothness Lisure Bekk	ISO 5627	s		≥50
Planidez Flatness Planéité	TAPPI UM 427	mm		≤10

- Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo / Values are subjected to change without notice / Les valeurs peuvent être modifiés sans préavis
- Última actualización **29-09-2011** / Last updated **29-09-2011** / Dernière actualisation **29-09-2011**

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general/All the information given is based on our knowledge and experience and is only a general recommendation/Toute l'information donnée est basée sur notre expérience et savoir-faire et doit être seulement considérée comme une recommandation

