

ADESTOR_ Alto Brillo WS High Gloss WS Couché Chrome REH

Español	<p>Producto Papel estucado alto brillo (cast coated) 1 cara para botellas recuperables resistente a la humedad</p> <p>Color Blanco</p> <p>Utilización Indicado para etiquetas de prestigio que requieran una lámina WS (champagne, licores, refrescos, vinos, etc.). Alta resistencia a las arrugas, roturas, a los roces y al desgarro.</p> <p>Imprimabilidad Adecuado para impresión en flexografía y tipografía (todos las variantes), offset convencional y UV, serigrafía y stamping (hot y cold).</p>
English	<p>Product Cast coated woodfree paper for high water-resistant labels for re-usable containers. Cast coated woodfree paper</p> <p>Colour White</p> <p>Uses Specially designed for premium quality labels with high water-resistance (champagne, soft-drinks, spirits, wines, etc.). High resistance to creasing, friction, breakage and tearing.</p> <p>Printing Process Suitable for printing in all types of flexo and letterpress systems, conventional and UV offset, screen printing and stamping (hot and cold)</p>
Français	<p>Produit Papier couché une face (cast coated) résistant à l'humidité, pour bouteilles consignées</p> <p>Couleur Blanc</p> <p>Application Recommandé pour les étiquettes de prestige qui exigent une couche WS (champagne, liqueurs, softs, vins, etc.). Haute résistance aux plis, aux frottements, à la rupture et au déchirement.</p> <p>Impression Adéquat pour l'impression offset, flexo et typographie (toutes les variantes) vernissage, sérigraphie et stamping (hot et cold).</p>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/TECHNICAL SPECIFICATIONS/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<i>Propiedad</i> <i>Property</i> <i>Propriété</i>	<i>Norma</i> <i>Norm</i> <i>Norme</i>	<i>Unidades</i> <i>Units</i> <i>Unités</i>	<i>Valor</i> <i>Value</i> <i>Valeur</i>	<i>Tolerancia</i> <i>Tolerance</i> <i>Tolérance</i>
Gramaje Substance Grammage	ISO 536	g/m2	80	76,8-83,2
Espesor Thickness Épaisseur	ISO 534	μ	78	75,7-80,3
Lisura Bekk Bekk smothness Lisure Bekk	ISO 5627	s	≥400	
Brillo papel 20° Paper gloss 20° Brillance papier 20°	TAPPI T480 om-92	%	40	±5
Blancura Brightness Blancheur	ISO 2470	%	89	87-91
Carga rotura húmedo L Wet tensile strength L Resistance à la rupture L	ISO 3781: 1983	kg/15mm	1,5	≥1,0
Carga rotura húmedo T Wet tensile strength T Resistance à la rupture T	ISO 3781: 1984	kg/15mm	1,3	≥0,6

- Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo / Values are subjected to change without notice / Les valeurs peuvent être modifiés sans préavis
- Última actualización **22-07-2009** / Last updated **22-07-2009** / Dernière actualisation **22-07-2009**

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general / All the information given is based on our knowledge and experience and is only a general recommendation / Toute l'information donnée est basée sur notre expérience et savoir-faire et doit être seulement considéré comme une recommandation