

# ADESTOR\_ Alto Brillo WS High Gloss WS Couché Chrome REH

**Adestor**

Español	<b>Producto</b>	Papel estucado alto brillo (cast coated) 1 cara para botellas recuperables resistente a la humedad
	<b>Color</b>	Blanco
	<b>Utilización</b>	Indicado para etiquetas de prestigio que requieran una lámina WS (champagne, licores, refrescos, vinos, etc.). Alta resistencia a las arrugas, roturas, a los roces y al desgarro.
	<b>Imprimabilidad</b>	Adecuado para impresión en flexografía y tipografía (todos las variantes), offset convencional y UV, serigrafía y stamping (hot y cold).

English	<b>Product</b>	Cast coated woodfree paper for high water-resistant labels for re-usable containers. Cast coated woodfree paper
	<b>Colour</b>	White
	<b>Uses</b>	Specially designed for premium quality labels with high water-resistance (champagne, soft-drinks, spirits, wines, etc.). High resistance to creasing, friction, breakage and tearing.
	<b>Printing Process</b>	Suitable for printing in all types of flexo and letterpress systems, conventional and UV offset, screen printing and stamping (hot and cold)

Français	<b>Produit</b>	Papier couché une face (cast coated) résistant à l'humidité, pour bouteilles consignées
	<b>Couleur</b>	Blanc
	<b>Application</b>	Recommandé pour les étiquettes de prestige qui exigent une couche WS (champagne, liqueurs, softs, vins, etc.). Haute résistance aux plis, aux frottements, à la rupture et au déchirement.
	<b>Impression</b>	Adéquat pour l'impression offset, flexo et typographie (toutes les variantes) vernissage, sérigraphie et stamping (hot et cold).

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS/TECHNICAL SPECIFICATIONS/SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<i>Propiedad Property</i>	<i>Propiété</i>	<i>Norma Norm Norme</i>	<i>Unidades Units Unités</i>	<i>Valor Value Valeur</i>	<i>Tolerancia Tolerance Tolérance</i>
Gramaje Substance Grammage		ISO 536	g/m2	<b>80</b>	76,8-83,2
Espesor Thickness Épaisseur		ISO 534	μ	78	75,7-80,3
Lisura Bekk Bekk smothness Lisure Bekk		ISO 5627	s	≥400	
Brillo papel 20° Paper gloss 20° Brillance papier 20°		TAPPI T480 om-92	%	40	±5
Blancura Brightness Blancheur		ISO 2470	%	89	87-91
Carga rotura húmedo L Wet tensile strength L Resistance à la rupture L		ISO 3781: 1983	kg/15mm	1,5	≥1,0
Carga rotura húmedo T Wet tensile strength T Resistance à la rupture T		ISO 3781: 1984	kg/15mm	1,3	≥0,6

- Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo / Values are subjected to change without notice / Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis
- Última actualización **29-09-2011** / Last updated **29-09-2011** / Dernière actualisation **29-09-2011**

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general / All the information given is based on our knowledge and experience and is only a general recommendation / Toute l'information donnée est basée sur notre expérience et savoir-faire et doit être seulement considéré comme une recommandation

