

Español	Producto	Film de PVC flexible y brillante con estabilidad dimensional. Excelente resistencia a la intemperie y al rasgado.
	Color	Blanco, Transparente
	Acabado	Brillante
	Utilización	Etiquetas promocionales en punto de venta, etiquetas de advertencia y señales de aviso en exteriores.
	Imprimabilidad	Adecuado para impresión flexo UV, offset y tipografía tanto convencional como UV y hot stamping.

English	Product	Monomeric plasticised PVC film with high dimensional stability. Resistant to bad weather and tearing.
	Colour	White, Transparent
	Finish	Gloss
	Uses	Used in a variety of applications: POS promotional, eye-catching and warning labels. Suitable for Indoor and outdoor use.
	Printing Process	Suitable for UV flexo, both conventional and UV offset and letterpress, screen printing and hot stamping.

Français	Produit	Film de PVC flexible y durable, bonne stabilité dimensionnelle. Excellente résistance aux intempéries et à la déchirure.
	Couleur	Blanc, Transparent
	Finission	Brillant
	Application	Pour étiquettes promotionnelles en point de vente, panneaux de signalisation et annonces extérieures.
	Impression	Adéquat pour l'impression flexo UV, offset et typographique conventionnelle ou UV, sérigraphie et hot stamping.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<i>Propiedad Property Propriété</i>	<i>Norma Norm Norme</i>	<i>Unidades Units Unités</i>	<i>Valor Value Valeur</i>	<i>Tolerancia Tolerance Tolérance</i>
Gramaje (<i>Blanco</i>) Substance (<i>White</i>) Grammage (<i>Blanc</i>)	ISO 536	g/m ²	110	104,4-115,4
Gramaje (<i>Transparente</i>) Substance (<i>Transparent</i>) Grammage (<i>Transparent</i>)	ISO 536	g/m ²	105	99-110
Espesor Thickness Épaisseur	ISO 534	μ	80	72-88
Estabilidad dimensional 100°C 10min (longitudinal) Dimensional stability 100°C 10min MD Stabilité dimensionnelle 100°C 10min (longitudinale)	ASTM D 1204	%	-5	±5
Estabilidad dimensional 100°C 10min (transversal) Dimensional stability 100°C 10min CD Stabilité dimensionnelle 100°C 10min (transversale)	ASTM D 1204	%	-2	±2
Tensión Superficial Surface Tension Tension Superficielle	DIN 53364	dina/cm		≥36

- Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo / Values are subjected to change without notice / Les valeurs peuvent être modifiés sans préavis
- Última actualización **29-09-2011** / Last updated **29-09-2011** / Dernière actualisation **29-09-2011**

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general / All the information given is based on our knowledge and experience and is only a general recommendation / Toute l'information donnée est basée sur notre expérience et savoir-faire et doit être seulement considérée comme une recommandation