

Español	Producto Papel térmico protegido <i>Top Coated</i> con un recubrimiento estucado posterior de protección <i>Back Coat</i> . Es resistente a las grasas, a la humedad, a los plastificantes y a la luz UV.
	Color Blanco
	Utilización Para el etiquetado de alimentos refrigerados, comidas precocinadas, logística y distribución. En todos los casos donde se requiera una alta estabilidad y resistencia de la imagen frente a la humedad, al calor y a la luz solar.
	Imprimabilidad Apto para impresión flexo UV y base solvente y también para offset y tipografía tanto convencional como UV. Velocidad de impresión de hasta 250mm/s* <i>*Los resultados de la impresión pueden variar dependiendo de la impresora utilizada. Se recomienda hacer pruebas</i>

English	Product Top and back coated standard sensitive paper. Resistant to grease, moisture, plasticizers and UV light.
	Colour White
	Uses Barcode labels for pre-packed food, retail and logistics. Used wherever high stability and image resistance is required to protect against humidity, heat and sunlight).
	Printing process Suitable for flexo UV and solvent-based, offset and letterpress, both conventional and UV. Printing speeds up to 250 mm/s* <i>*The results of printing may be different depending on the printer used. Trials are recommended.</i>

Français	Produit Papier thermique protégé Top & Back Coated. Résistant aux graisses, à l'humidité, aux plastifiants et à la lumière UV.
	Couleur Blanc
	Application Applications pour les étiquettes qui requièrent une grande stabilité d'image lors de leur mise en contact avec l'humidité, la chaleur, la lumière solaire. Pour l'étiquetage d'aliments emballés, plats préparés, logistique et distribution
	Impression Apte pour l'impression flexo UV et à base de solvant mais aussi pour offset et typographie conventionnelle et UV. Vitesse d'impression jusqu'au 250 mm/s* <i>*Les résultats d'impression peuvent varier en fonction de l'imprimante utilisée. On recommande de faire des essais</i>

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<i>Propiedad</i> <i>Property</i> <i>Propriété</i>	<i>Norma</i> <i>Norm</i> <i>Norme</i>	<i>Unidades</i> <i>Units</i> <i>Unités</i>	<i>Valor</i> <i>Value</i> <i>Valeur</i>	<i>Tolerancia</i> <i>Tolerance</i> <i>Tolérance</i>
Gramaje Substance Grammage	ISO 536	g/m2	73	68-78
Espesor Thickness Épaisseur	ISO 534	µ	76	70-82
Lisura Bekk Bekk smothness Lisure Bekk	ISO 535	s		≥200
Blancura Brightness Blancheur	ISO 2470	%		≥80
Densidad óptica de color Optical colour desnity Densité optique de couleur	-	Macbeth RD 914		≥1,2

- Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo / Values are subjected to change without notice / Les valeurs peuvent être modifiés sans préavis
- Ultima actualización **22-07-2009** / Last updated **22-07-2009** / Dernière actualisation **22-07-2009**

DURABILIDAD / SHELF LIFE / DURABILITÉ

Hasta 2 años almacenado en su embalaje original, en un lugar oscuro con una humedad relativa menor del 60% y una temperatura inferior a 25°C
Up to 2 years if kept wrapped under temperature below 25°C and relative humidity less than 60%
Jusqu'à 2 ans stocké dans son emballage d'origine, dans un endroit sombre avec une HR inférieur de 60% et une temperature inférieure à 25°C

MATERIALES A EVITAR / MATERIALS TO AVOID / PRODUITS À ÉVITER

Para asegurar la durabilidad del producto y la estabilidad de la imagen recomendamos evitar el contacto con plastificantes (celofane, PVC, etc.), agua, solventes y cosméticos.
In order to keep an assure the shelf life and yhe image stability we recommend to avoid contact with plasticizers (cellphane, PVC films, etc.), water, solvents and cosmetics.
Afin de garantir la durabilité et stabilité de l'image nous recommandons d'éviter le contact avec plastifiants (cellophane, PVC, etc.), eau, solvants et cosmetiques.

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general / All the information given is based on our knowledge and experience and is only a general recommendation / Toute l'information donnée est basée sur notre expérience et savoir-faire et doit être seulement considérée comme une recommandation