

Español **Tipo** Acrílico, base agua  
**Descripción** Adhesivo permanente de aplicación general sobre gran número de sustratos. Buena adherencia sobre sustratos ligeramente rugosos o curvados.  
**Caducidad** 2 años desde su fabricación en condiciones de 20°C y 50% de humedad relativa

English **Type** Acrylic water based  
**Description** General use permanent adhesive including filmic surfaces such as PE and PP  
**Shelf life** From the date of manufacture 2 years in +20°C and R H 50%.

Français **Type** Acrylique, à base d'eau  
**Description** Adhésif permanent d'application générale sur de nombreux substrats. Bonne adhérence sur les surfaces légèrement rugueuses ou courbées mais aussi sur les substances plastiques tels que le PE et le PP  
**Limite de conservation** 2 ans à partir de la date de fabrication à +20°C et RH 50%

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Propiedad Property Propriété	Norma Norm Norme	Unidades Units Unités	Valor Value Valeur	Tolerancia Tolerance Tolérance
<b>Características hojas / Sheets characteristics / Caractéristiques feuilles</b>				
Adhesión (Peel 180° 20'/acero inoxidable) Adhesion (Peel 180° 20'/stainless steel) Adhésion (Peel 180° 20'/acier inoxydable)	FTM 1	gf/cm	500	Min. 320
Tack (Quick Stick acero inoxidable) Tack (Quick Stick acero inoxidable) Tack (Quick Stick acier inoxydable)	FTM 9	gf	270	Min. 220
Cohesión (1kg, in <sup>2</sup> /vidrio) Shear (1kg, in <sup>2</sup> /glass) Cohésion (1kg, in <sup>2</sup> /verre)	FTM 8	min	65	Min. 40
<b>Características bobinas / Reels Characteristics / Caractéristiques bobines</b>				
Adhesión (Peel 180° 20'/acero inoxidable) Adhesion (Peel 180° 20'/stainless steel) Adhésion (Peel 180° 20'/acier inoxydable)	FTM 1	gf/cm	630	Min. 500
Tack (Quick Stick acero inoxidable) Tack (Quick Stick acero inoxidable) Tack (Quick Stick acier inoxydable)	FTM 9	gf	420	Min. 320
Cohesión (1kg, in <sup>2</sup> /vidrio) Shear (1kg, in <sup>2</sup> /glass) Cohésion (1kg, in <sup>2</sup> /verre)	FTM 8	min	100	Min. 60
<b>Características generales / General characteristics / Caractéristiques générales</b>				
Temperatura mínima de aplicación Minimum labelling temperature Température minimum d'application		°C		+5
Temperatura mínima de servicio Minimum service temperature Température minimum de service		°C		-20
Temperatura máxima de servicio Maximum service temperature Température maximum de service		°C		+80

- Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo / Values are subjected to change without notice / Les valeurs peuvent être modifiés sans préavis
- Última actualización 29-09-2011 / Last updated 29-09-2011 / Dernière actualisation 29-09-2011

## CERTIFICATION / CERTIFICATIONS / CERTIFICATIONS

**BfR XXXVI** Usos Alimentarios / Contact with foodstuffs / Contact alimentaire

**EN 71/3 - 71/9** Seguridad en juguetes / Toys security / Sécurité en jouets

**2004/12/CE** Envases y Residuos de Envases / Packaging and packaging waste / Emballage et résidus d'emballage

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general / All the information given is based on our knowledge and experience and is only a general recommendation / Toute l'information donnée est basée sur notre expérience et savoir-faire et doit être seulement considérée comme une recommandation

