

# Adhesivo / Adhesive / Adhésif SUPERTACK

# Adestor

Español	<b>Tipo</b> Acrílico, base agua
<b>Descripción</b>	Adhesivo permanente con excelentes características de adhesión y tack. Para el etiquetado de sustratos especialmente difíciles: superficies húmedas, ásperas, muy rugosas y/o curvadas.
<b>Caducidad</b>	2 años desde su fabricación en condiciones de 20°C y 50% de humedad relativa

English	<b>Type</b> Acrylic water based
<b>Description</b>	Specially strong and aggressive adhesive for difficult surfaces: wood boxes, rough plastics and cold and slightly wet surfaces.
<b>Shelf life</b>	From the date of manufacture 2 years in +20°C and R H 50%.

Français	<b>Type</b> Acrylique, à base d'eau
<b>Description</b>	Adhésif permanente avec d'excellentes caractéristiques d'adhésion et de tack. Pour l'étiquetage de substrats spécialement difficiles: surfaces humides, très rugueuses et/ou ondulées.
<b>Limite de conservation</b>	2 ans à partir de la date de fabrication à +20°C et RH 50%

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Propiedad Property Propriété	Norma Norm Norme	Unidades Units Unités	Valor Value Valeur	Tolerancia Tolerance Tolérance
Adhesión (Peel 180° 20'/acero inoxidable) Adhesion (Peel 180° 20'/stainless steel) Adhésion (Peel 180° 20'/acier inoxydable)	FTM 1	gf/cm	570	Min. 470
Adhesión (Peel 180° 24 h/LDPE) Adhesion (Peel 180° 24 h/LDPE) Adhésion (Peel 180° 24 h/LDPE)	FTM 1	gf/cm	250	Min. 220
Adhesión (Peel 180° 24 h/ cartón ondulado) Adhesion (Peel 180° 24 h/ rough cardboard) Adhésion (Peel 180° 24 h/ cartón ondulé)	FTM 1	gf/cm	310	Min. 270
Tack (Quick Stick acero inoxidable) Tack (Quick Stick stainless steel) Tack (Quick Stick acier inoxydable)	FTM 9	gf	500	Min. 400
Cohesión (1kg, in <sup>2</sup> /vidrio) Shear (1kg, in <sup>2</sup> /glass) Cohésion (1kg, in <sup>2</sup> /verre)	FTM 8	min	15	Min. 10
Temperatura mínima de aplicación Minimum labelling temperature Température minimum d'application		°C		-7
Temperatura mínima de servicio Minimum service temperature Température minimum de service		°C		-20
Temperatura máxima de servicio Maximum service temperature Température maximum de service		°C		+60

- Todos los valores están sujetos a cambio sin aviso previo / Values are subjected to change without notice / Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis
- Última actualización 29-09-2011 / Last updated 29-09-2011 / Dernière actualisation 29-09-2011

## CERTIFICATION / CERTIFICATIONS / CERTIFICATIONS

**BfR XXXVI** Usos Alimentarios / Contact with foodstuffs / Contact alimentaire

**EN 71/3** Seguridad en juguetes / Toys security / Sécurité en jouets

**2004/12/CE** Envases y Residuos de Envases / Packaging and packaging waste / Emballage et résidus d'emballage

Toda la información técnica aquí recogida está basada en nuestra experiencia y conocimiento y debe considerarse sólo como una recomendación general / All the information given is based on our knowledge and experience and is only a general recommendation / Toute l'information donnée est basée sur notre expérience et savoir-faire et doit être seulement considérée comme une recommandation



TORRASPAPEL, S.A.  
Llull, 331 - 08019 Barcelona  
[www.torraspapel.com](http://www.torraspapel.com)