

Coral Book White

Offset Blanco

Propiedad		Unidades	Tolerancia						
Gramaje	ISO 536	g/m ²	± 4%	70	80	90	100	110	120
Espesor	ISO 534	µm	-	86	98	110	121	133	145
Volumen Específico	ISO 534	cm ³ /g	± 0,03	1,23	1,23	1,22	1,21	1,21	1,21
Opacidad	ISO 2471	%	-2	91,0	93,0	95,0	96,0	97,0	98,0
Blancura (R-457)	ISO 2470	%	± 2	103	103	103	103	103	103
Tonalidad a*	TAPPI T527 om-94	abs.	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Tonalidad b*	TAPPI T527 om-94	abs.	-	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Blancura CIE - D65	ISO 11475	°CIE	± 5	143	143	143	143	143	143
Rugosidad Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	± 50	200	200	200	200	200	200
Encolado COBB	ISO 535	g/m ²	± 5	25	25	25	25	25	25
Humedad Relativa	TAPPI T502 om-89	%	± 7	40	40	40	40	40	40

- Última actualización : **8/6/2010**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Características generales

- Offset pasta química
- ECF (Elemental Chlorine Free)
- 100% Reciclable
- Preprint (garantizado láser)
- Certificado ISO 9001 y ISO 14001
- Disponible con certificado FSC o PEFC
- ESQUEMA EUROPEO DE ECOGESTIÓN Y ECOAUDITORÍA (EMAS) VM-08/019

Coral Book White

Uncoated White

Property		Unit	Tolerance						
Substance	ISO 536	g/m ²	± 4%	70	80	90	100	110	120
Thickness	ISO 534	µm	-	86	98	110	121	133	145
Real Bulk	ISO 534	cm ³ /g	± 0,03	1,23	1,23	1,22	1,21	1,21	1,21
Opacity	ISO 2471	%	-2	91,0	93,0	95,0	96,0	97,0	98,0
Brightness (R-457)	ISO 2470	%	± 2	103	103	103	103	103	103
Colour a*	TAPPI T527 om-94	abs.	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Colour b*	TAPPI T527 om-94	abs.	-	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Whiteness CIE - D65	ISO 11475	°CIE	± 5	143	143	143	143	143	143
Roughness Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	± 50	200	200	200	200	200	200
Sized COBB	ISO 535	g/m ²	± 5	25	25	25	25	25	25
Relative Moisture	TAPPI T502 om-89	%	± 7	40	40	40	40	40	40

- Last updated : **8/6/2010**
- Values are subject to change without notice.

Generic Characteristics

- Uncoated Wood Free (UWF)
- ECF (Elemental Chlorine Free)
- 100% Recyclable
- Preprint (laser guaranteed)
- ISO 9001 and ISO 14001 Certificates
- FSC or PEFC Certificates available
- ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) VM-08/019

Français

Coral Book White

Offset Blanc

Propriété		Unité	Tolérance						
Grammage	ISO 536	g/m ²	± 4%	70	80	90	100	110	120
Épaisseur	ISO 534	µm	-	86	98	110	121	133	145
Main	ISO 534	cm ³ /g	± 0,03	1,23	1,23	1,22	1,21	1,21	1,21
Opacité	ISO 2471	%	-2	91,0	93,0	95,0	96,0	97,0	98,0
Blancheur (R-457)	ISO 2470	%	± 2	103	103	103	103	103	103
Tonalité a*	TAPPI T527 om-94	abs.	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Tonalité b*	TAPPI T527 om-94	abs.	-	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Blancheur CIE - D65	ISO 11475	°CIE	± 5	143	143	143	143	143	143
Rugosité Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	± 50	200	200	200	200	200	200
COBB	ISO 535	g/m ²	± 5	25	25	25	25	25	25
Humidité relative	TAPPI T502 om-89	%	± 7	40	40	40	40	40	40

- Dernière actualisation: **8/6/2010**
- Ces valeurs sont sujettes à modifications sans avis préalable

Caractéristiques généraux

- **Offset Sans Bois**
- **ECF (Elemental Chlorine Free)**
- **100% Recyclable**
- **Preprint (laser garanti)**
- **Certificats ISO 9001 et ISO 14001**
- **Disponible avec Certification FSC ou PEFC**
- **ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) VM-08/019**

Português

Coral Book White

Offset Branco

Propriedade		Unidade	Tolerância						
Gramagem	ISO 536	g/m ²	± 4%	70	80	90	100	110	120
Calibre	ISO 534	µm	-	86	98	110	121	133	145
Volume específico	ISO 534	cm ³ /g	± 0,03	1,23	1,23	1,22	1,21	1,21	1,21
Opacidade	ISO 2471	%	-2	91,0	93,0	95,0	96,0	97,0	98,0
Brancura (R-457)	ISO 2470	%	± 2	103	103	103	103	103	103
Matiz a*	TAPPI T527 om-94	abs.	-	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Matiz b*	TAPPI T527 om-94	abs.	-	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0	-13,0
Brancura CIE	ISO 11475	°CIE	± 5	143	143	143	143	143	143
Rugosidade Bendtsen	ISO 8791-2	ml/min	± 50	200	200	200	200	200	200
COBB	ISO 535	g/m ²	± 5	25	25	25	25	25	25
Humidade relativa	TAPPI T502 om-89	%	± 7	40	40	40	40	40	40

- Última actualização: **8/6/2010**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.

Características gerais

- **Offset pasta química**
- **ECF (Elemental Chlorine Free)**
- **100% Reciclable**
- **Preprint (laser garantido)**
- **Certificados ISO 9001 e ISO 14001**
- **Disponível com certificado FSC ou PEFC**
- **ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) VM-08/019**