

English **Creaset RBP (for silicone)**

Base paper for adhesive sheets

Property		Units	Tolerance		
Substance		gsm	± 4%	80	87
Thickness	ISO 534	µm	± 7%	81	90
Whiteness	ISO 2470	%	± 3	82/88	82/88
Smoothness Bekk	ISO 5627	s	≥250	300	300
Cobb	ISO 535	g/m ²	≤ 15	8	8
Opacity	ISO 2471	%	-2	82	84
Stiffness	ISO 2493	gf*cm	± 25%	1,5/0,8	1,9/1,0
Humidity	TAPPI T502 om-89	%	± 0,5	4,5	4,5

- Last updated: **3/2/2010**

- Values are subject to change without notice.

Castellano **Creaset RBP (para silicona)**

Papel soporte para hojas de adhesivo

Propiedad		Unidades	Tolerancia		
Gramaje		gsm	± 4%	80	87
Calibre	ISO 534	µm	± 7%	81	90
Blancura	ISO 2470	%	± 3	82/88	82/88
Lisura Bekk	ISO 5627	s	≥250	300	300
Cobb	ISO 535	g/m ²	≤ 15	8	8
Opacidad	ISO 2471	%	-2	82	84
Rigidez	ISO 2493	gf*cm	± 25%	1,5/0,8	1,9/1,0
Humedad	TAPPI T502 om-89	%	± 0,5	4,5	4,5

- Última actualización: **3/2/2010**

- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Français **Creaset RBP (pour silicone)**

Papier support pour adhésif feuilles

Propriété		Unités	Tolérance		
Grammage		gsm	± 4%	80	87
Épaisseur	ISO 534	µm	± 7%	81	90
Blancheur	ISO 2470	%	± 3	82/88	82/88
Lissé Bekk	ISO 5627	s	≥250	300	300
Cobb	ISO 535	g/m ²	≤ 15	8	8
Opacité	ISO 2471	%	-2	82	84
Rigidité	ISO 2493	gf*cm	± 25%	1,5/0,8	1,9/1,0
Humidité	TAPPI T502 om-89	%	± 0,5	4,5	4,5

- Dernière actualisation: **3/2/2010**

- Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Português **Creaset RBP (para silicone)**

Papel suporte para adesivo folhas

Propriedade		Unidade	Tolerância		
Gramagem		gsm	± 4%	80	87
Calibre	ISO 534	µm	± 7%	81	90
Brancura	ISO 2470	%	± 3	82/88	82/88
Lisura Bekk	ISO 5627	s	≥250	300	300
Cobb	ISO 535	g/m ²	≤ 15	8	8
Opacidade	ISO 2471	%	-2	82	84
Rigidez	ISO 2493	gf*cm	± 25%	1,5/0,8	1,9/1,0
Humidade	TAPPI T502 om-89	%	± 0,5	4,5	4,5

- Última actualização: **3/2/2010**

- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.