

English

Creaset Tobacco

One side coated gloss

| Property | | Units | Tolerance | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Substance | | gsm | ± 4% | 90 |
| Thickness | ISO 534 | µm | ± 7% | 74 |
| Whiteness CIE D65 /10° | ISO 11475 | % | ± 3 | 117 |
| Smoothness Bekk | ISO 5627 | s | -200 | 1300 |
| Cobb (uncoated side) | ISO 535 | g/m ² | ± 4 | 24 |
| Opacity | ISO 2471:1977 | % | -2 | 88,5 |
| Paper gloss | TAPPI T480 om-92 | % | ± 5 | 72 |
| Relative humidity | TAPPI T502 om-89 | % | ± 7 | 48 |

- Last updated: **16/11/2009**
- Values are subject to change without notice.

Castellano

Creaset Tobacco

Estucado 1 cara brillante

| Propiedad | | Unidades | Tolerancia | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----------|
| Gramaje | | gsm | ± 4% | 90 |
| Calibre | ISO 534 | µm | ± 7% | 74 |
| Blancura CIE D65 /10° | ISO 11475 | % | ± 3 | 117 |
| Lisura Bekk | ISO 5627 | s | -200 | 1300 |
| Cobb (dorso) | ISO 535 | g/m ² | ± 4 | 24 |
| Opacidad | ISO 2471:1977 | % | -2 | 88,5 |
| Brillo de papel | TAPPI T480 om-92 | % | ± 5 | 72 |
| Humedad relativa | TAPPI T502 om-89 | % | ± 7 | 48 |

- Última actualización: **16/11/2009**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Français

Creaset Tobacco

Couché brillant une face

| Propriété | | Unités | Tolérance | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------|-----------|
| Grammage | | gsm | ± 4% | 90 |
| Épaisseur | ISO 534 | µm | ± 7% | 74 |
| Blancheur CIE D65 /10° | ISO 11475 | % | ± 3 | 117 |
| Lissé Bekk | ISO 5627 | s | -200 | 1300 |
| Cobb (non couché face) | ISO 535 | g/m ² | ± 4 | 24 |
| Opacité | ISO 2471:1977 | % | -2 | 88,5 |
| Brillance Papier | TAPPI T480 om-92 | % | ± 5 | 72 |
| Humidité relative | TAPPI T502 om-89 | % | ± 7 | 48 |

- Dernière actualisation: **16/11/2009**
- Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Português

Creaset Tobacco

Couché 1 face brilhante

| Propiedade | | Unidade | Tolerância | |
|-----------------------|------------------|------------------|------------|-----------|
| Gramagem | | gsm | ± 4% | 90 |
| Calibre | ISO 534 | µm | ± 7% | 74 |
| Brancura CIE D65 /10° | ISO 11475 | % | ± 3 | 117 |
| Lisura Bekk | ISO 5627 | s | -200 | 1300 |
| Cobb (dorso) | ISO 535 | g/m ² | ± 4 | 24 |
| Opacidade | ISO 2471:1977 | % | -2 | 88,5 |
| Brilho do papel | TAPPI T480 om-92 | % | ± 5 | 72 |
| Humidade relativa | TAPPI T502 om-89 | % | ± 7 | 48 |

- Última actualização: **16/11/2009**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.