

English

CreatorDigital Gloss

2 Side Coated Gloss

Property			Units	Tolerance								
Substance	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	115	135	150	170	200	250	300	350
Thickness	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	90,0	100,0	110,0	124,0	140,0	190,5	230,0	285,0
Whiteness CIE	ISO 11475		%	± 3	119	122	122	122	122	122	122	122
Opacity	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	94,5	94,5	96,0	97,0	-	-	-	-
Paper Gloss	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5	68	77	77	78	76	76	76	76
Smoothness Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		950	1000	800	800	500	400	300	200
Relative Humidity		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	44	44	44

- Last updated: **07-05-10**
- Values are subject to change without notice.

Castellano

CreatorDigital Gloss

Estucado 2 Caras Brillante

Propiedad			Unidades	Tolerancia								
Gramaje	ISO 536	TAPPI T410	g/m ²	± 4%	115	135	150	170	200	250	300	350
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	90,0	100,0	110,0	124,0	140,0	190,5	230,0	285,0
Blancura CIE	ISO 11475		%	± 3	119	122	122	122	122	122	122	122
Opacidad	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	94,5	94,5	96,0	97,0	-	-	-	-
Brillo de papel	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5	68	77	77	78	76	76	76	76
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		950	1000	800	800	500	400	300	200
Humedad relativa		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	44	44	44

- Última actualización: **07-05-10**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Français

CreatorDigital Gloss

Couché 2 Faces Brillant

Propriété			Unités	Tolérance								
Grammage	ISO 536	TAPPI T410	g/m ²	± 4%	115	135	150	170	200	250	300	350
Épaisseur	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	90,0	100,0	110,0	124,0	140,0	190,5	230,0	285,0
Blancheur CIE W	ISO 11475		%	± 3	119	122	122	122	122	122	122	122
Opacité	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	94,5	94,5	96,0	97,0	-	-	-	-
Brillance du papier	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5	68	77	77	78	76	76	76	76
Lissé Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		950	1000	800	800	500	400	300	200
Humidité relative		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	44	44	44

- Dernière actualisation: **07-05-10**
- Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Português

CreatorDigital Gloss

Couché 2 Faces Brilhante

Propriedade			Unidade	Tolerância								
Gramagem	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	115	135	150	170	200	250	300	350
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	90,0	100,0	110,0	124,0	140,0	190,5	230,0	285,0
Brancura CIE	ISO 11475		%	± 3	119	122	122	122	122	122	122	122
Opacidade	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	94,5	94,5	96,0	97,0	-	-	-	-
Brilho do papel	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5	68	77	77	78	76	76	76	76
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		950	1000	800	800	500	400	300	200
Humidade relativa		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	44	44	44

- Última actualização: **07-05-10**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.