

English

## CreatorDigital Silk

### 2 Side Coated Silk

Property			Units	Tolerance	115	135	150	170	200	250	300	350
Substance	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	115	135	150	170	200	250	300	350
Thickness	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	99	113	129	146	166	225	278	340
Whiteness CIE	ISO 11475		%	± 3	119	120	120	120	120	120	120	120
Opacity	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	94,5	96,5	97,0	97,5	-	-	-	-
Smoothness Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		300	250	250	250	150	100	70	60
Relative Humidity		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	44	44	44

- Last updated: **07-05-10**
- Values are subject to change without notice.

Castellano

## CreatorDigital Silk

### Estucado 2 Caras Semimate

Propiedad			Unidades	Tolerancia	115	135	150	170	200	250	300	350
Gramaje	ISO 536	TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	± 4%	115	135	150	170	200	250	300	350
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	99	113	129	146	166	225	278	340
Blancura CIE	ISO 11475		%	± 3	119	120	120	120	120	120	120	120
Opacidad	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	94,5	96,5	97,0	97,5	-	-	-	-
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		300	250	250	250	150	100	70	60
Humedad relativa		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	44	44	44

- Última actualización: **07-05-10**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Français

## CreatorDigital Silk

### Couché 2 Faces Demi-mat

Propriété			Unités	Tolérance	115	135	150	170	200	250	300	350
Grammage	ISO 536	TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	± 4%	115	135	150	170	200	250	300	350
Épaisseur	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	99	113	129	146	166	225	278	340
Blancheur CIE W	ISO 11475		%	± 3	119	120	120	120	120	120	120	120
Opacité	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	94,5	96,5	97,0	97,5	-	-	-	-
Lissé Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		300	250	250	250	150	100	70	60
Humidité relative		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	44	44	44

- Dernière actualisation: **07-05-10**
- Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Português

## CreatorDigital Silk

### Couché 2 Faces Semi-mate

Propriedade			Unidade	Tolerância	115	135	150	170	200	250	300	350
Gramagem	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	115	135	150	170	200	250	300	350
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	99	113	129	146	166	225	278	340
Brancura CIE	ISO 11475		%	± 3	119	120	120	120	120	120	120	120
Opacidade	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	94,5	96,5	97,0	97,5	-	-	-	-
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		300	250	250	250	150	100	70	60
Humidade relativa		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	44	44	44

- Última atualização: **07-05-10**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.