

English

## CreatorGala

### 2 Side Coated Premium Gloss

Property		Units	Tolerance	115	125	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Substance	ISO 536	gsm	± 4%	115	125	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Thickness	ISO 534	µm	± 7%	83	90	97	108	116	140	163	184	202	230	285
Whiteness CIE														
D65 /10° (Outdoor)	ISO 11475	Index	-3	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
C/2° (Indoor)	ISO 11476	Index	-3	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Opacity	ISO 2471	%	-2	92,5	93,5	94,5	96,0	97,0	98,0	98,2	98,7	98,8	99,3	99,7
Paper gloss	TAPPI T-480	%	± 5	83	83	83	83	85	85	85	85	85	85	85
Relative humidity	TAPPI T-502	%	± 7	48	48	48	48	48	48	48	44	44	44	44

- Last updated: **19/08/2009**
- Values are subject to change without notice.

Español

## CreatorGala

### Estucado Premium 2 Caras Brillante

Propiedad		Unidades	Tolerancia	115	125	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Gramaje	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	± 4%	115	125	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Calibre	ISO 534	µm	± 7%	83	90	97	108	116	140	163	184	202	230	285
Blancura CIE														
D65 /10° (Exterior)	ISO 11475	Indice	-3	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
C/2° (Interior)	ISO 11476	Indice	-3	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Opacidad	ISO 2471	%	-2	92,5	93,5	94,5	96,0	97,0	98,0	98,2	98,7	98,8	99,3	99,7
Brillo de papel	TAPPI T-480	%	± 5	83	83	83	83	85	85	85	85	85	85	85
Humedad relativa	TAPPI T-502	%	± 7	48	48	48	48	48	48	48	44	44	44	44

- Última actualización: **19/08/2009**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Français

## CreatorGala

### Couché Premium 2 Faces Brillant

Propriété		Unités	Tolérance	115	125	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Grammage	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	± 4%	115	125	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Épaisseur	ISO 534	µm	± 7%	83	90	97	108	116	140	163	184	202	230	285
Blancheur CIE														
D65 /10° (Extérieur)	ISO 11475	Indice	-3	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
C/2° (Intérieur)	ISO 11476	Indice	-3	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Opacité	ISO 2471	%	-2	92,5	93,5	94,5	96,0	97,0	98,0	98,2	98,7	98,8	99,3	99,7
Brillance du papier	TAPPI T-480	%	± 5	83	83	83	83	85	85	85	85	85	85	85
Humidité relative	TAPPI T-502	%	± 7	48	48	48	48	48	48	48	44	44	44	44

- Dernière actualisation: **19/08/2009**
- Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Português

## CreatorGala

### Couché Premium 2 Faces Brilhante

Propriedade		Unidade	Tolerância	115	125	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Gramagem	ISO 536	gsm	± 4%	115	125	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Calibre	ISO 534	µm	± 7%	83	90	97	108	116	140	163	184	202	230	285
Brancura CIE														
D65 /10° (Outdoor)	ISO 11475	Indice	-3	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
C/2° (Indoor)	ISO 11476	Indice	-3	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105
Opacidade	ISO 2471	%	-2	92,5	93,5	94,5	96,0	97,0	98,0	98,2	98,7	98,8	99,3	99,7
Brilho do papel	TAPPI T-480	%	± 5	83	83	83	83	85	85	85	85	85	85	85
Humidade relativa	TAPPI T-502	%	± 7	48	48	48	48	48	48	48	44	44	44	44

- Última actualização: **19/08/2009**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.