

English

CreatorGloss Polaris

Heat Set Web Offset / Reels. 2 Side Coated Gloss

Property			Units	Tolerance	80	90	100	115	125	130	135	150
Substance	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	80	90	100	115	125	130	135	150
Thickness	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	64	70	79	90	96	100	104	120
Whiteness CIE	ISO 11475		%	± 3	119	119	119	119	122	122	122	122
Opacity	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	89,5	91,5	93,0	94,5	93,7	94,0	94,5	96,0
Paper Gloss	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5	65	66	67	68	74	74	74	74
Smoothness Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		1200	1200	1100	950	700	600	600	500
Relative Humidity		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	40	40	40	40

- Last updated: **07-05-10**
- Values are subject to change without notice.

Español

CreatorGloss Polaris

Impresión Roto-Offset / Bobinas. Estucado 2 Caras Brillante

Propiedad			Unidades	Tolerancia	80	90	100	115	125	130	135	150
Gramaje	ISO 536	TAPPI T410	g/m ²	± 4%	80	90	100	115	125	130	135	150
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	64	70	79	90	96	100	104	120
Blancura CIE	ISO 11475		%	± 3	119	119	119	119	122	122	122	122
Opacidad	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	89,5	91,5	93,0	94,5	93,7	94,0	94,5	96,0
Brillo de papel	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5	65	66	67	68	74	74	74	74
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		1200	1200	1100	950	700	600	600	500
Humedad relativa		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	40	40	40	40

- Última actualización: **07-05-10**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Français

CreatorGloss Polaris

Impression Roto-Offset / Bobines. Couché 2 Faces Brillant

Propriété			Unités	Tolérance	80	90	100	115	125	130	135	150
Grammage	ISO 536	TAPPI T410	g/m ²	± 4%	80	90	100	115	125	130	135	150
Épaisseur	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	64	70	79	90	96	100	104	120
Blancheur CIE W	ISO 11475		%	± 3	119	119	119	119	122	122	122	122
Opacité	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	89,5	91,5	93,0	94,5	93,7	94,0	94,5	96,0
Brillance du papier	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5	65	66	67	68	74	74	74	74
Lissé Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		1200	1200	1100	950	700	600	600	500
Humidité relative		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	40	40	40	40

- Dernière actualisation: **07-05-10**
- Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Português

CreatorGloss Polaris

Impressão Roto-Offset / Bobinas. Couché 2 Faces Brilhante

Propriedade			Unidade	Tolerância	80	90	100	115	125	130	135	150
Gramagem	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	80	90	100	115	125	130	135	150
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	64	70	79	90	96	100	104	120
Brancura CIE	ISO 11475		%	± 3	119	119	119	119	122	122	122	122
Opacidade	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	89,5	91,5	93,0	94,5	93,7	94,0	94,5	96,0
Brilho do papel	ISO 8254-1	TAPPI T480	%	± 5	65	66	67	68	74	74	74	74
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		1200	1200	1100	950	700	600	600	500
Humidade relativa		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	40	40	40	40

- Última actualização: **07-05-10**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.