

English

## CreatorGloss RH

Rotogravure / Reels. 2 Side Coated Gloss

Property			Units	Tolerance			
Substance	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>115</b>
Thickness	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	66	73	84
Whiteness CIE	ISO 11475		%	± 3	109	109	109
Opacity	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	89,0	91,0	92,5
Paper Gloss	ISO 8254	TAPPI T480	%	± 5	76	76	76
Smoothness Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		2400	2300	1800
Relative Humidity		TAPPI T502	%	± 7%	40	40	40

- Last updated: **07-05-10**
- Values are subject to change without notice.

Español

## CreatorGloss RH

Impresión Huecograbado / Bobinas. Estucado 2 Caras Brillante

Propiedad			Unidades	Tolerancia			
Gramaje	ISO 536	TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	± 4%	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>115</b>
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	66	73	84
Blancura CIE	ISO 11475		%	± 3	109	109	109
Opacidad	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	89,0	91,0	92,5
Brillo de papel	ISO 8254	TAPPI T480	%	± 5	76	76	76
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		2400	2300	1800
Humedad relativa		TAPPI T502	%	± 7%	40	40	40

- Última actualización: **07-05-10**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Français

## CreatorGloss RH

Impression Roto-Hueco / Bobines. Couché 2 Faces Brillant

Propriété			Unités	Tolérance			
Grammage	ISO 536	TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	± 4%	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>115</b>
Épaisseur	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	66	73	84
Blancheur CIE W	ISO 11475		%	± 3	109	109	109
Opacité	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	89,0	91,0	92,5
Brillance du papier	ISO 8254	TAPPI T480	%	± 5	76	76	76
Lissé Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		2400	2300	1800
Humidité relative		TAPPI T502	%	± 7%	40	40	40

- Dernière actualisation: **07-05-10**
- Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Português

## CreatorGloss RH

Impressão Roto-Hueco / Bobinas. Couché 2 Faces Brilhante

Propriedade			Unidade	Tolerância			
Gramagem	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>115</b>
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	66	73	84
Brancura CIE	ISO 11475		%	± 3	109	109	109
Opacidade	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	89,0	91,0	92,5
Brilho do papel	ISO 8254	TAPPI T480	%	± 5	76	76	76
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		2400	2300	1800
Humidade relativa		TAPPI T502	%	± 7%	40	40	40

- Última actualização: **07-05-10**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.