

English

## CreatorNatural Matt

### 2 Side Coated Natural White Matt

Property			Units	Tolerance	115	135	150	170	200	250	300
Substance	ISO 536	TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	± 4%	115	135	150	170	200	250	300
Thickness	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	96	115	129	150	192	258	324
Shade a*	ISO 5631-2	TAPPI T527	abs.		0,8	0,8	0,8	0,8	0,55	0,55	0,55
Shade b*	ISO 5631-2	TAPPI T527	abs.		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Opacity	ISO 2471		%	-2	94,5	95,5	96,5	98,0	-	-	-
Smoothness Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		400	300	300	200	150	100	70
Relative Humidity		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	44	44

- Last updated: **07-05-10**
- Values are subject to change without notice.

Español

## CreatorNatural Matt

### Estucado 2 Caras Blanco Natural Mate

Propiedad			Unidades	Tolerancia	115	135	150	170	200	250	300
Gramaje	ISO 536	TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	± 4%	115	135	150	170	200	250	300
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	96	115	129	150	192	258	324
Tonalidad a*	ISO 5631-2	TAPPI T527	abs.		0,8	0,8	0,8	0,8	0,55	0,55	0,55
Tonalidad b*	ISO 5631-2	TAPPI T527	abs.		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Opacidad	ISO 2471		%	-2	94,5	95,5	96,5	98,0	-	-	-
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		400	300	300	200	150	100	70
Humedad relativa		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	44	44

- Última actualización: **07-05-10**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Français

## CreatorNatural Matt

### Couché 2 Faces Blanc Naturel Mat

Propriété			Unités	Tolérance	115	135	150	170	200	250	300
Grammage	ISO 536	TAPPI T410	g/m <sup>2</sup>	± 4%	115	135	150	170	200	250	300
Épaisseur	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	96	115	129	150	192	258	324
Tonalité a*	ISO 5631-2	TAPPI T527	abs.		0,8	0,8	0,8	0,8	0,55	0,55	0,55
Tonalité b*	ISO 5631-2	TAPPI T527	abs.		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Opacité	ISO 2471		%	-2	94,5	95,5	96,5	98,0	-	-	-
Lissé Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		400	300	300	200	150	100	70
Humidité relative		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	44	44

- Dernière actualisation: **07-05-10**
- Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Português

## CreatorNatural Matt

### Couché 2 Faces Branco Natural Mate

Propriedade			Unidade	Tolerância	115	135	150	170	200	250	300
Gramagem	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	115	135	150	170	200	250	300
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	96	115	129	150	192	258	324
Matiz a*	ISO 5631-2	TAPPI T527	abs.		0,8	0,8	0,8	0,8	0,55	0,55	0,55
Matiz b*	ISO 5631-2	TAPPI T527	abs.		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Opacidade	ISO 2471		%	-2	94,5	95,5	96,5	98,0	-	-	-
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		400	300	300	200	150	100	70
Humidade relativa		TAPPI T502	%	± 7	48	48	48	48	48	44	44

- Última actualização: **07-05-10**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.