

English

CreatorSand

2 Side Coated Embossed Sand

Property		Units	Tolerance								
Substance	ISO 536	gsm	± 4%	125	135	150	170	200	250	270	300
Thickness	ISO 534	µm	± 7%	109	117	131	132	171	218	235	264
Whiteness CIE											
D65 /10° (Outdoor)	ISO 11475	Index	-3	123	123	123	123	123	123	123	123
C/2° (Indoor)	ISO 11476	Index	-3	103	103	103	103	103	103	103	103
Opacity	ISO 2471	%	-2	95,0	96,0	96,5	97,5	98,5	99,0	99,5	99,5
Paper Gloss	TAPPI T-480	%	Reference	45	45	50	50	50	50	50	50
Relative Humidity	TAPPI T-502	%	± 7	48	48	48	48	48	44	44	44

- Last updated: **19/08/2009**
- Values are subject to change without notice.

Español

CreatorSand

Estucado 2 Caras Gofrado Arena

Propiedad		Unidades	Tolerancia								
Gramaje	ISO 536	g/m ²	± 4%	125	135	150	170	200	250	270	300
Calibre	ISO 534	µm	± 7%	109	117	131	132	171	218	235	264
Blancura CIE											
D65 /10° (Exterior)	ISO 11475	Indice	-3	123	123	123	123	123	123	123	123
C/2° (Interior)	ISO 11476	Indice	-3	103	103	103	103	103	103	103	103
Opacidad	ISO 2471	%	-2	95,0	96,0	96,5	97,5	98,5	99,0	99,5	99,5
Brillo de papel	TAPPI T-480	%	Referencia	45	45	50	50	50	50	50	50
Humedad relativa	TAPPI T-502	%	± 7	48	48	48	48	48	44	44	44

- Última actualización: **19/08/2009**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Français

CreatorSand

Couché 2 Faces Gouffré Sable

Propriété		Unités	Tolérance								
Grammage	ISO 536	g/m ²	± 4%	125	135	150	170	200	250	270	300
Épaisseur	ISO 534	µm	± 7%	109	117	131	132	171	218	235	264
Blancheur CIE											
D65 /10° (Extérieur)	ISO 11475	Indice	-3	123	123	123	123	123	123	123	123
C/2° (Intérieur)	ISO 11476	Indice	-3	103	103	103	103	103	103	103	103
Opacité	ISO 2471	%	-2	95,0	96,0	96,5	97,5	98,5	99,0	99,5	99,5
Brillance du papier	TAPPI T-480	%	Référence	45	45	50	50	50	50	50	50
Humidité relative	TAPPI T-502	%	± 7	48	48	48	48	48	44	44	44

- Dernière actualisation: **19/08/2009**
- Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Português

CreatorSand

Couché 2 Faces Gofrado Areia

Propriedade		Unidade	Tolerância								
Gramagem	ISO 536	gsm	± 4%	125	135	150	170	200	250	270	300
Calibre	ISO 534	µm	± 7%	109	117	131	132	171	218	235	264
Brancura CIE											
D65 /10° (Outdoor)	ISO 11475	Indice	-3	123	123	123	123	123	123	123	123
C/2° (Indoor)	ISO 11476	Indice	-3	103	103	103	103	103	103	103	103
Opacidade	ISO 2471	%	-2	95,0	96,0	96,5	97,5	98,5	99,0	99,5	99,5
Brilho do papel	TAPPI T-480	%	Orientação	45	45	50	50	50	50	50	50
Humidade relativa	TAPPI T-502	%	± 7	48	48	48	48	48	44	44	44

- Última actualização: **19/08/2009**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.