Creator

English

CreatorSilk

2 Side Coated Silk

Property			Units	Tolerance	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Substance	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	78	87	99	105	109	113	129	146	166	196	225	243	278	340
Thickness	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	119	119	119	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Whiteness CIE	ISO 11475		%	± 3	92,0	93,0	94,5	94,0	96,0	96,5	97,0	97,5	-	-	-	-	-	-
Opacity	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	300	300	300	300	300	250	250	250	150	150	100	80	70	60
Smoothness Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	44	44	44	44
Relative Humidity		TAPPI T502	%	± 7														

- Last updated: **07-05-10**
- Values are subject to change without notice.

Español

CreatorSilk

Estucado 2 Caras Semimate

Propiedad			Unidades	Tolerancia	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Gramaje	ISO 536	TAPPI T410	g/m²	± 4%	78	87	99	105	109	113	129	146	166	196	225	243	278	340
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	119	119	119	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Blancura CIE	ISO 11475		%	± 3	92,0	93,0	94,5	94,0	96,0	96,5	97,0	97,5	-	-	-	-	-	-
Opacidad	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	300	300	300	300	300	250	250	250	150	150	100	80	70	60
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	44	44	44	44
Humedad relativa		TAPPI T502	%	± 7														

- Última actualización: **07-05-10**
- Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo.

Français

CreatorSilk

Couché 2 Faces Demi-mat

Propriété			Unités	Tolérance	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Grammage	ISO 536	TAPPI T410	g/m²	± 4%	78	87	99	105	109	113	129	146	166	196	225	243	278	340
Épaisseur	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	119	119	119	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Blancheur CIE W	ISO 11475		%	± 3	92,0	93,0	94,5	94,0	96,0	96,5	97,0	97,5	-	-	-	-	-	-
Opacité	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	300	300	300	300	300	250	250	250	150	150	100	80	70	60
Lissé Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	44	44	44	44
Humidité relative		TAPPI T502	%	± 7														

- Dernière actualisation: **07-05-10**
- Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Português

CreatorSilk

Couché 2 Faces Semi-mate

Propriedade			Unidade	Tolerância	90	100	115	125	130	135	150	170	200	225	250	270	300	350
Gramagem	ISO 536	TAPPI T410	gsm	± 4%	78	87	99	105	109	113	129	146	166	196	225	243	278	340
Calibre	ISO 534	TAPPI T411	µm	± 4%	119	119	119	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
Brancura CIE	ISO 11475		%	± 3	92,0	93,0	94,5	94,0	96,0	96,5	97,0	97,5	-	-	-	-	-	-
Opacidade	ISO 2471	TAPPI T519	%	-2.0	300	300	300	300	300	250	250	250	150	150	100	80	70	60
Lisura Bekk	ISO 5627	TAPPI T475	s		48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	44	44	44	44
Humidade relativa		TAPPI T502	%	± 7														

- Última actualização: **07-05-10**
- Os valores estão sujeitos a mudanças sem pré-aviso.