



Eurocalco PAPEL AUTOCOPIATIVO
CB+ CARBONLESS PAPER
 PAPIER AUTOCOPIANT



<p>Descripción Papel de alta blancura, estucado en la cara inferior con microcápsulas con formadores de color. Se utiliza como hoja superior u original de formulario.</p>	<p>Description High whiteness paper, coated paper on the back side containing microcapsules that produce colour. It is used as an upper sheet or the form's original.</p>	<p>Description Papier de haute blancheur, couché dont le verso comporte des micro-capsules contenant des agents colorants. Utilisé comme feuille supérieure ou comme original de formulaire.</p>
Gramajes (g/m²) : 60, 80	Substances (g/m²) : 60, 80	Grammages (g/m²) : 60, 80

PROPIEDAD PROPERTY PROPRIÉTÉ	NORMA STANDARD NORME	UNIDADES UNITS UNITÉS	VALOR VALUE VALEUR	TOLERANCIA TOLERANCE TOLÉRANCE	
Gramaje Substance Grammage	ISO 536 : 1995	g/m ²	60	80	± 4 %
Blancura Whiteness Blancheur	ISO 11475 : 2004	º CIE	136	136	± 6
Humedad Relativa Relative Humidity Humidité Relative	TAPPI T502 om-89	%	43	43	± 5
Abarquillado Curling Roulage	TAPPI T427 um-85	mm	-2,0	-2,0	(4,0) - 0,0
Espesor Thickness Épaisseur	ISO 534 : 2005	µm	76	97	± 4

<p>GARANTÍAS - Legibilidad de copia de 20 años en condiciones normales - 5 años de almacenamiento conservado en embalaje original</p>	<p>GUARANTEES - 20 years legibility of the copy under normal conditions - 5 years shelf life if stored in original packaging</p>	<p>GARANTIES - 20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales - 5 ans stocké dans l'emballage original</p>
--	---	--

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo
 Values are subject to change without notice
 Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

Última actualización :
 Last update : **04/2010**
 Dernière mise à jour: