



Eurocalco
CB ocr

PAPEL AUTOCOPIATIVO
CARBONLESS PAPER
PAPIER AUTOCOPIANT



<p><u>Descripción</u> <i>Papel estucado en la cara inferior con microcápsulas con formadores de color. Hoja superior para lectura óptica sin blanqueantes ópticos.</i></p>	<p><u>Description</u> <i>Coated paper on the back side containing microcapsules that produce colour. Front side for optical lecture without optical whiteners.</i></p>	<p><u>Description</u> <i>Papier couché dont le verso comporte des micro-capsules contenant des agents colorants. Feuille supérieure pour lecture optique sans blanchissants optiques.</i></p>
Gramajes (g/m²) : 90	Substances (g/m²) : 90	Grammages (g/m²) : 90

PROPIEDAD PROPERTY PROPRIÉTÉ	NORMA STANDARD NORME	UNIDADES UNITS UNITÉS	VALOR VALUE VALEUR	TOLERANCIA TOLERANCE TOLÉRANCE
Gramaje Substance Grammage	ISO 536 : 1995	g/m ²	90	± 4 %
Blancura Whiteness Blancheur	ISO 11475 : 2004	° CIE	75	± 6
Humedad Relativa Relative Humidity Humidité Relative	TAPPI T502 om-89	%	43	± 5
Abarquillado Curling Roulage	TAPPI T427 um-85	mm	-2,0	(4,0) - 0,0
Espesor Thickness Épaisseur	ISO 534 : 2005	µm	114	± 4

<p><u>GARANTÍAS</u> - Legibilidad de copia de 20 años en condiciones normales - 5 años de almacenamiento conservado en embalaje original</p>	<p><u>GUARANTEES</u> - 20 years legibility of the copy under normal conditions - 5 years shelf life if stored in original packaging</p>	<p><u>GARANTIES</u> - 20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales - 5 ans stocké dans l'emballage original</p>
---	--	---

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo
Values are subject to change without notice
Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

Última actualización :
Last update : **04/2010**
Dernière mise à jour: