



Eurocalco
UNIT CB

PAPEL AUTOCOPIATIVO
CARBONLESS PAPER
PAPIER AUTOCOPIANT



<u>Descripción</u>	<u>Description</u>	<u>Description</u>
<i>Papel autocontenido. Estucado en la cara superior con microcápsulas y arcilla activa, y en la parte inferior con microcápsulas. Se utiliza como hoja intermedia sin necesidad de que la hoja superior sea papel autocopiativo.</i>	<i>Self-containing paper. Coated on the front side with microcapsules and activated clay, and on the back side with microcapsules. It is used as a middle sheet and allows using any kind of paper as a top sheet.</i>	<i>Papier autocontenu. Couché dont le recto avec des microcapsules et de l'argile activée, et le verso avec des micro-capsules. Il sert comme feuille intermédiaire de la liasse sans que la feuille supérieure soit nécessairement du papier autocopiant.</i>
Gramajes (g/m²) : 63	Substances (g/m²) : 63	Grammages (g/m²) : 63

PROPIEDAD PROPERTY PROPRIÉTÉ	NORMA STANDARD NORME	UNIDADES UNITS UNITÉS	VALOR VALUE VALEUR	TOLERANCIA TOLERANCE TOLÉRANCE
Gramaje Substance Grammage	ISO 536 : 1995	g/m ²	63	± 4 %
Blancura Whiteness Blancheur	ISO 11475 : 2004	° CIE	104	± 5
Humedad Relativa Relative Humidity Humidité Relative	TAPPI T502 om-89	%	43	± 5
Abarquillado Curling Roulage	TAPPI T427 um-85	mm	-2,0	(4,0) - 0,0
Calibre Caliper Calibre	ISO 534 : 2005	µm	80	± 4

<u>GARANTÍAS</u>	<u>GUARANTEES</u>	<u>GARANTIES</u>
- Legibilidad de copia de 20 años en condiciones normales - 5 años de almacenamiento conservado en embalaje original	- 20 years legibility of the copy under normal conditions - 5 years shelf life if stored in original packaging	- 20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales - 5 ans stocké dans l'emballage original

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo
Values are subject to change without notice
Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

Última actualización :
Last update : **09/2010**
Dernière mise à jour :