



Eurocalco
UNIT CB

PAPEL AUTOCOPIATIVO
CARBONLESS PAPER
PAPIER AUTOCOPIANT



<p>Descripción Papel autocontenido. Estucado en la cara superior con microcápsulas y arcilla activa, y en la parte inferior con microcápsulas. Permite el uso de papel offset normal como original. Sirve para combinar con hojas CF o CFB para recibir más copias.</p>	<p>Description Self-containing paper. Coated on the front side with microcapsules and activated clay, and on the back side with microcapsules. Allows using offset paper as an upper sheet. It can be combined with CF or CFB sheets to receive more copies.</p>	<p>Description Papier autocontenu. Couché dont le recto avec des microcapsules et de l'argile activée, et le verso avec des micro-capsules. Il permet l'usage du papier offset normal comme feuille original. Il peut être combiné avec la feuille CF ou CFB pour recevoir plusieurs copies.</p>
Gramajes (g/m²) : 63	Substances (g/m²) : 63	Grammages (g/m²) : 63

PROPIEDAD PROPERTY PROPRIÉTÉ	NORMA STANDARD NORME	UNIDADES UNITS UNITÉS	VALOR VALUE VALEUR	TOLERANCIA TOLERANCE TOLÉRANCE
Gramaje Substance Grammage	ISO 536 : 1995	g/m ²	63	± 4 %
Blancura Whiteness Blancheur	ISO 11475 : 2004	° CIE	104	± 6
Humedad Relativa Relative Humidity Humidité Relative	TAPPI T502 om-89	%	43	± 5
Abarquillado Curling Roulage	TAPPI T427 um-85	mm	-2,0	(4,0) - 0,0
Espesor Thickness Épaisseur	ISO 534 : 2005	µm	80	± 4

<p>GARANTÍAS - Legibilidad de copia de 20 años en condiciones normales - 5 años de almacenamiento conservado en embalaje original</p>	<p>GUARANTEES - 20 years legibility of the copy under normal conditions - 5 years shelf life if stored in original packaging</p>	<p>GARANTIES - 20 ans de lisibilité de la copie dans conditions normales - 5 ans stocké dans l'emballage original</p>
--	---	--

Los valores están sujetos a cambio sin aviso previo
Values are subject to change without notice
Les valeurs sont susceptibles d'être modifiées sans préavis

Última actualización :
Last update : **04/2010**
Dernière mise à jour :